



KARTA TECHNICZNA SKLEJKA ELASTYCZNA

SUPERFORM™ | oryginalna sklejka elastyczna z drewna Ceiba

Sklejka lekka, giętka i łatwa do formowania

Superform™ to specjalistyczna sklejka z egzotycznego drewna liściastego Ceiba, zaprojektowana do wykonywania łuków, obłych form i elementów 3D. Niska masa oraz mały promień gięcia ułatwiają tworzenie wymagających kształtów bez wykonywania licznych nacięć:

- meble gięte i elementy designerskie
 - panele 3D, zabudowy łukowe i wykończenia wnętrz
 - scenografia, stoiska wystawiennicze i zabudowy ekspozycyjne
 - projekty wymagające lekkiego i bardzo elastycznego materiału
- klasa wykończenia powierzchni I/II
 - wodoodporne klejenie MUF - klasa 3



Najważniejsze parametry

370 kg/m³ Gęstość	2440 × 1220 mm Format arkusza	3/5/8 mm Dostępne grubości	Wzdłużne / poprzeczne Kierunek słoików
MUF - klasa 3 Wodoodporne klejenie	E05 Emisja formaldehydu	3/5/8 cm Min. promień gięcia	FSC Możliwa dostawa z certyfikatem

SUPERFORM FR B-s1,d0	Dostępna również wersja trudnopalna Sklejka elastyczna Superform FR: 3 / 5 / 8 mm, kierunek słoików wzdłużny i poprzeczny, format 1220 × 2440 mm, klasa reakcji na ogień B-s1,d0. Szczegółowe informacje znajdują się w osobnej karcie technicznej Superform FR.
---------------------------------------	--

Parametry techniczne i objaśnienia

Poniższa tabela łączy dane techniczne z krótkim wyjaśnieniem.

PARAMETR	WARTOŚĆ / NORMA	CO TO OZNACZA DLA UŻYTKOWNIKA
Gęstość	370 kg/m³	Niska masa materiału ułatwia transport, obróbkę i wykonywanie lekkich zabudów oraz elementów giętych.
Grubości, kierunek stojów i powierzchnia	3 / 5 / 8 mm; wzdłużny / poprzeczny; I/II	Dobór grubości i kierunku do geometrii elementu; klasa wykończenia powierzchni I/II.
Klejenie	MUF, klasa 3 EN 314-2 / EN 636-3	Wodoodporne klejenie. Klasa 3 to najwyższa klasa odporności spoiny na wilgoć i wodę.
Klasa użytkowania	EN 636-3	Sklejka do warunków zewnętrznych. Powierzchnie i krawędzie wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.
Emisja formaldehydu	E05	Niska emisja formaldehydu zgodnie z dokumentacją produktu. Przy wymaganiu formalnego potwierdzenia należy poprosić o aktualny dokument dla dostawy.
Wilgotność	8–12%	Zakres wilgotności materiału w momencie dostawy; pomaga ograniczyć ryzyko nadmiernych zmian wymiarowych podczas prawidłowego magazynowania i obróbki.
Reakcja na ogień	D-s2,d2 (EN 13986)	Euroklasa reakcji na ogień standardowej wersji Superform. To nie jest klasa wersji trudnopalnej Superform FR, która posiada osobną kartę techniczną.
Tolerancja grubości	± 0,5 mm	Dopuszczalne odchylenie grubości arkusza od wartości nominalnej.
Certyfikacja FSC	Możliwość dostawy na zapytanie	Dostawa sklejki z certyfikatem FSC jest możliwa zależnie od dostępności. Status należy potwierdzić przy składaniu zamówienia.